



KARIZ EPOXIVE P-200

مشخصات :

ماده KARIZ EPOXIVE P-200 یک ملات اپوکسی دو جزئی با خاصیت تیکسوتروپیک و فاقد حلال می باشد.

موارد مصرف :

نصب سرامیک و کاشی های ضد اسید بروی سطوح کف و دیوار

فواید :

- اجرای آسان توسط ماله فلزی
- مقاومت مکانیکی زیاد
- مقاومت بسیار زیاد در برابر مواد شیمیایی
- چسبندگی مناسب به بسیاری از سطوح مانند بتن، ملاتهای سیمانی و انواع مصالح ساختمانی
- ایجاد پیوند واتر پروف و مقاوم در برابر آب

کاربرد :

میزان مصرف : برای پوشش سطح یک متر مربع با ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر، حدوداً ۳ الی ۵ کیلوگرم از این محصول مورد نیاز است.



مشخصات فنی :

رنگ : خاکستری

پس از اختلاط (رنگ)

جزء A : خاکستری روشن

جزء B : خاکستری تیره

نسبت اختلاط :

A : B = ۲ : ۱ (وزنی)

وزن مخصوص مخلوط :

۱۰۲ ± ۱/۷۵ کیلوگرم در لیتر

مقاومت فشاری:

۶۰ مگاپاسکال

مقاومت خمشی:

۳۰ مگاپاسکال

بسته بندی



Drum



Drum

(A + B)

KARIZ EPOXIVE P-200

آماده سازی سطح:

سطح زیر کار باید مناسب و مستحکم باشد. کلیه قسمت های سست و شکننده باید جدا شده تا یک بستر محکم و مطمئن فراهم شود. هر گونه رنگ، پوشش های قدیمی، روغن و گریس، روغن قالب، شیره بتن و سایر آلودگی هایی که می توانند در چسبندگی ماده به سطح زیرین ایجاد اختلال کنند باید برداشته شوند. برای این کار می توان از سند بلاست، جت پر فشار آب، برس سیمی، سنباده زنی، یا سایر روشهای مناسب استفاده کرد. پس از آن گرد و غبار حاصله باید توسط آب با فشار زیاد از روی سطح شسته شود.

شیارهای عمیق و تورفتگی های بزرگ، کرموشدگی، خطوط قالب، گوشه های شکسته، حباب زدگی، و سایر عیوب سطح باید توسط ملات تعمیراتی مرمت شوند.

روش اجرا:

اجزاء A و B را به نسبت های اختلاط مذکور در مشخصات فنی محصول با هم مخلوط کرده و توسط همزن برقی با دور کم (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه) به مدت حدود ۳ دقیقه کاملاً با هم مخلوط کنید.

با استفاده از یک ماله یا کاردک دنداندار ملات آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بمالید. در هر مرحله باید ملات را روی مساحتی اجرا کنید که بتوانید آن را در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه استفاده کنید. سرامیک را به آرامی به چسب فشار دهید. برای چسبندگی بهتر سرامیک را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید.

عمل آمدن نهایی:

در دمای 10°C : ۱۰ روز

در دمای 20°C : ۷ روز

در دمای 30°C : ۵ روز

نکات ایمنی:

در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئید. در صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید. زیر نظر آیین نامه های بهداشت غیر سمی است.

مشخصات فنی:

شرایط نگهداری:

به دور از تابش مستقیم آفتاب و انجماد در دمای بین 5°C الی 35°C نگهداری گردد.

بسته بندی:

واحدهای ۱۰ کیلوگرمی (شامل اجزاء A و B)

مدت نگهداری:

۲۴ ماه پس از تولید به شرط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده در محل خشک و خنک