



KARIZ FLEXI CW



مشخصات فنی:

نوعی پوشش آب بند دو جزئی انعطاف پذیر بر پایه سیمان ورزین اکریلیکی می باشد که با قابلیت انعطاف پذیری، جهت آب بندی سطوح بتی و غیر بتی بکار می رود. این ماده چسبندگی بسیار زیادی داشته و همچنین بتن را در برابر خوردگی شیمیایی ناشی از نمک های بخ زدا و یون کلر و سولفات محافظت می کند.

موارد مصرف:

- آب بندی و ایزولاسیون تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- آب بندی مخازن بتی و مخازن آب آشامیدنی
- آب بندی پشت بام، بالکن، تراس، آب نما
- آب بندی سروپس های بهداشتی
- آب بندی دیوارهای حائل و اجزا بتی پیش ساخته مدفون در خاک
- حفاظت از سطوح بتی در تماس با آب دریا، نمکهای بخ زدا (مانند سدیم کلراید و کلسیم کلراید)، و سولفات ها

فواید:

- اجرای آسان توسط ماله فلزی، لیسه، غلطک، قلم مو، و دستگاه پاشش ملات
- مقاوم در برابر نمک ها و یون های مخرب
- مقاومت بسیار زیاد در برابر بخ زدگی
- مقاوم در برابر نور خورشید
- چسبندگی مناسب به سیاری از سطوح مانند بتن، ملاتهای سیمانی و انواع مصالح ساختمانی
- انعطاف پذیری و کشسانی بالا
- امکان استفاده بر روی بتن در سینین پایین

کاربرد:

میزان مصرف: بسته به شرایط زیر کار ۱/۷ تا ۲ کیلوگرم به ازای هر متر مربع مورد نیاز می باشد.

رنگ :	
جزء A : مایع سفید رنگ	
جزء B : پودر خاکستری رنگ	
مخلوط : خاکستری تیره	
درصد ازدیاد طول :	بیش از ۱/۵ درصد
چسبندگی به بتن :	بیش از ۰/۵ n/mm ²
وزن مخصوص :	A+B ۱/۶ ± ۰/۲ kg/lit
مقاومت کششی :	بیش از ۱/۵ n/mm ²
مقاومت در برابر نفوذ آب:	عدم نفوذ آب
یون کلر:	فاقد یون کلر
بسته بندی	



Bag



Galon

(A + B)

KARIZ FLEXI CW

وشن مصرف:

ماده سازی: سطح زیر کار باید مناسب و مستحکم باشد. کلیه قسمتهای سست و شکننده باید جدا شده تا یک بستر محکم و مطمئن برآهم شود. هر گونه رنگ، پوششها قیمه‌ی، روغن و گریس، روغن قالب، شیره بتن، و سایر آلدگی‌هایی که می‌توانند در چسبندگی ماده به سطح زیرین ایجاد اختلال کنند باید برداشته شوند. برای این کار می‌توان از سند بلاست، چت پر فشار، برس سیمی، سنپاده نی، یا سایر روش‌های مناسب استفاده کرد. پس از آن گرد و غبار حاصله باید توسط آب با فشار زیاد از روی سطح شسته شود.

ر، استخراه، حوضجه ها، و مخازن آب، باید توسط ملات تعییراتی مناسب، در کنجهها و محلهای اتصال دیواره ها و کف، ماهیچه اجرا شود.

نوش اجرا: جزء A درون یک ظرف تمیز و با اندازه مناسب ریخته و در حالی که آنرا توسط همزن برقی با دور پایین بهم می‌زنید تندیزیچ جزء B را از اضافه کرده و هم زند: را ادامه دهد تا مخلوط، یکست حاصل شود.

و سیله قلم موی بزرگ (بیر) مخصوص آماده را بروی سطح مرطوب در دو دست ، عمود بر هم اجرا می نماییم .
لایه دوم را پس از خشک شدن سطحی لایه اول اجرا کنید تا ضخامت کل با توجه به فشار مستقیم آب به حدود ۲ الی ۴ میلیمتر برسد
بعد از احصار ، دو لایه می باشد به مدت ۷۷ ساعت عما . که بنگ انجام گردد .

کات ایمنی:

۲۰۱۷-۱۳۹۶: صوت تماس با بیوست با آب و صابون شوئید.

ر، صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی را آب گرم بشوئید و بلافضله به پزشک مراجعه کنید.
قدادی اضافی، اراده آب با خاک نبندید.

و نظر آس: نامه ها، بهداشت غدیر است.

مشخصات فنی :

زمان خشک شدن نهایی:

شرایط نگهداری:
به دور از تابش مستقیم
آفتاب و انجامد در دمای بین
 5°C تا 35°C نگهداری گردید.

بسته بندی :

مدت نگهداری: