



EPAPROOF FPCS 07



مشخصات فنی :

رنگ :

RAL

جذب آب :

کمتر از ۰/۱ درصد (ASTM D570)

زمان ژل شدگی :

۸-۱۲ ثانیه

سختی :

ShD ۴۲ - ۳۸

ضخامت توصیه شده :

۲mm

میزان مصرف :

0.2 Kg/m^2

بسته بندی :

۲۰۵ کیلوگرم + ۲۲۵ کیلوگرم

مشخصات :

پلی یوریا نوعی پوشش آروماتیک خالص می باشد که قابلیت اجرا بر روی انواع سطوح فلزی، سیمانی، سطوح فوم پلی یورتان و همچنین سطوح آسیب دیده جهت ترمیم را دارد که با تجهیزات مخصوص به صورت پاششی بر روی سطوح مذکور اعمال می گردد .

موارد مصرف :

- کف سازی صنعتی
- سقف پارکینگ های خودرو
- سقف و بالکن ساختمان
- پالایشگاه ها، لوله ها، تأسیسات تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- ایزوله سازی و لاینینگ سطوح آزیست
- خطوط تولید کارخانه ها، معادن، سکو های نفتی و گازی در off-shore، پل های فولادی، اسکله ها، دریایی و بسیاری دیگر از موارد مشابه

فواید :

- مقاوم در برابر رطوبت
- انعطاف پذیری بالا
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- چند ثانیه یا دقیقه برای سخت شدن
- مقاوم در دمای زیر صفر
- مقاوم در برابر سایش

