



# EPAPROOF FPCS 08



## مشخصات فنی :

رنگ :  
RAL

زمان ژل شدگی :  
۴ تا ۶ ثانیه.

سختی :

۴۶ تا ۵۰ ShD

ضخامت توصیه شده :  
۲mm

میزان مصرف :  
۰/۲ Kg/m<sup>2</sup>

بسته بندی :  
۲۰۵ کیلوگرم + ۲۲۵ کیلوگرم

## مشخصات :

پلی یوریا نوعی پوشش آروماتیک خالص می باشد که ضمن قابلیت اجرا بر روی انواع سطوح فلزی، سیمانی، سطوح فوم پلی یورتان و همچنین سطوح آسیب دیده جهت ترمیم را دارد از سختی بیشتری نسبت به محصول EPAPROOF FPCS 08 برخوردار است و همچنین زمان ژل شدگی سریع تر امکان بهره برداری از لایه نهائی را تسریع می بخشد، این محصول نیز با تجهیزات مخصوص به صورت پاششی بر روی سطوح قابل اعمال است.

## موارد مصرف :

- پوشش سقف، کف و گاراژ و پارکینگ ها
- پل ها، استادیوم ها، فرودگاه ها و راه آهن
- عایق صوت
- مناطق صنعتی و امکانات تولید، ذخیره سازی، بارگیری و ترافیک بالا در صنایع غذایی
- سیستم های تصفیه، برای مخازن اکسیژن، مخزن رسوب
- تصفیه صنعتی و حفاظت از عناصر بتنی در منطقه پردازش مواد غذایی
- مخازن آب قابل حمل، مخازن ذخیره سازی باران
- ذخیره سازی سرد، بارگیری اسکله، رمپ
- آزمایشگاه ها
- قطعات تسمه ای، تسمه نقاله
- تصفیه فاضلاب و زیاله
- پیاده روها، بالکن ها و استخرهای شنا

## فواید :

- سازگار با محیط زیست
- بسیار مقاوم در برابر عوامل جوی
- کاربرد در دمای بین  $-15^{\circ}\text{C}$  و  $+70^{\circ}\text{C}$  و عملکرد ثابت در دمای بین  $-30^{\circ}\text{C}$  و  $+140^{\circ}\text{C}$
- مقاومت شیمیایی بالا

