



EPAPROOF FPCS 94



مشخصات فنی :

رنگ :

RAL

زمان ژل شدگی:

۶ تا ۸ ثانیه.

سختی:

۳۵ تا ۴۰ ShD

ضخامت توصیه شده :

۲/۵ mm

میزان مصرف:

2 Kg/m^2 ۲/۷۵

بسته بندی:

۲۰۵ کیلوگرم + ۲۲۵ کیلوگرم

مشخصات :

محصول EPAPROOF FPCS 94 به عنوان پوشش پلی یوریا خالص از نوع آروماتیک با قابلیت مقاومت بالا در برابر آتش می باشد و مانند تمامی دیگر پوشش های پلی یوریا خالص قابلیت اجرا به صورت پاشش گرم را دارد .

موارد مصرف :

- استفاده در تونل های دود
- سازه های در مجاورت گرما و حرارت
- آب بندی سازه های بتنی و سازه های فولادی
- عایق خطوط لوله نفت و گاز / نفت و پالایشگاه ها
- پوشش بر روی چوب، فوم های پلی یورتان و سطوح در تماس با مواد پلیمری خارج سلولی (مانند لخته ساز های مورد استفاده در تصفیه خانه های آب) EPS

فواید :

- سازگار با محیط زیست
- بسیار مقاوم در برابر عوامل جوی
- مقاومت عالی در برابر ضربه، سایش و سوراخ شدن
- کاربرد در دمای بین -15°C و $+7^{\circ}\text{C}$ و عملکرد ثابت در دمای بین -30°C و $+140^{\circ}\text{C}$
- ضد حریق

مطابق با استاندارد : Euroclass B - s2,d0 EN 13501-2009/1

B Roof (t4) EN 13501 - 5/2005

