



EPAPROOF FPCS WFC



مشخصات فنی :

رنگ :

رنگ های معدنی

جذب آب :

کمتر از ۰/۱ درصد (ASTM D570)

زمان ژل شدگی :

۴ تا ۶ ثانیه.

سختی :

۴۶ تا ۵۰ ShD

ضخامت توصیه شده :

۲mm

میزان مصرف :

۰/۲ Kg/m²

مطابق با استاندارد

MD174/04

EV Reg.10/2011

بسته بندی :

۲۰۵ کیلوگرم + ۲۲۵ کیلوگرم

مشخصات :

این محصول به عنوان پوشش پلی یوریا آروماتیک خالص با رعایت موارد استاندارد غذایی امکان استفاده در سطوح در تماس با مواد غذایی و آب آشامیدنی را برای مصرف کننده محیا می سازد. همچنین قابلیت اجرا بر روی انواع سطوح فلزی، سیمانی، امکان استفاده بر روی سطوح فوم پلی یورتان و سطوح آسیب دیده جهت ترمیم را دارد. با تجهیزات مخصوص به صورت پاششی بر روی سطوح قابل اعمال است

موارد مصرف :

- مناطق صنعتی و امکانات تولید، ذخیره سازی، بارگیری و ترافیک بالا در صنایع غذایی
- لاینینگ سیستم های تصفیه، برای مخازن اکسیژن، مخزن رسوب
- تصفیه صنعتی و حفاظت از عناصر بتنی در منطقه پردازش مواد غذایی
- سازه های در تماس با آب دریا
- آب بندی مخازن آب قابل حمل، مخازن ذخیره سازی باران
- لاینینگ ذخیره سازی سرد، بارگیری اسکله، رمپ
- آزمایشگاه ها
- قطعات تسمه ای، تسمه نقاله

فواید :

- سازگار با محیط زیست
- بسیار مقاوم در برابر عوامل جوی
- کاربرد در دمای بین ۱۵°C- و ۷۰°C+ و عملکرد ثابت در دمای بین ۳۰°C- و ۱۴۰°C+

