



KARIZ TILE PASTE 100

مشخصات:

ترکیبی از مواد سیمانی به همراه افزودنیهای پلیمری و مسلح شده با الیاف سلولزی است که تنها با افزودن آب به آن چسبی با قدرت چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر آب برای کاشی کاری ایجاد می شود. مطابق با استاندارد EN12004-TYPE D2T

موارد مصرف:

- کاشی کاری کف در داخل ساختمان
- نصب سنگ مرمر و موزائیک و سرامیک بر روی انواع سطوح سیمانی

فواید:

- چسبندگی بالا
- سهولت استفاده و کارایی بالا
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی
- مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان
- اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتنی و حتی ملاتهای آهکی

میزان مصرف: هر یک کیلوگرم چسب کاشی پودری سطحی معادل ۰/۳۷۵ متر مربع را با ضخامت ۳ میلیمتر می پوشاند.

نسبت اختلاط: میانگین ۵-۴/۵ لیتر آب برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی



مشخصات فنی

رنگ:
خاکستری

شکل ظاهری:
پودری

زمان اجرا:
۶۰ تا ۹۰ دقیقه پس از اختلاط با توجه به دما

وزن مخصوص ظاهری:
۱/۵+۰/۰۲ کیلوگرم بر لیتر

بسته بندی



Bag

TILE PASTE 100

روش مصرف:

آماده سازی سطح:

سطح باید محکم، تمیز و عاری از غبار، چربی، گریس و یا ذرات سست باشد. علاوه بر این باید اطمینان حاصل شود که کاشی ها تمیز و فاقد آلودگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد.

طریقه اختلاط:

مقدار آب مورد نیاز (۱۸ تا ۱۹ درصد وزن پودر) را به چسب کاشی پودری اضافه کنید. خمیر حاصل را به مدت حداقل ۳ دقیقه بهم بزنید تا مخلوطی یکنواخت و بدون کلوخه بدست آید. خمیر را به اندازه‌ای آماده کنید که تمامی آن در مدت ۶۰ دقیقه مصرف شود. پس از اختلاط از افزودن آب اضافی و سایر اجزا بپرهیزید .

روش اجرا:

با استفاده از یک ماله یا کاردک دندان دار چسب آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بتنی بمالید. در هر مرحله باید چسب را روی مساحتی بمالید که بتوانید آنرا در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کاشی کاری کنید. کاشی را به آرامی به چسب فشار دهید. برای چسبندگی بهتر کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. بسته به نوع و اندازه کاشی درزهای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگیرید. در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که چسب کاشی درز بین کاشی ها را پر نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت کاشی جای دوغاب کاری داشته باشد. دوغاب کاری درزها را میتوان ۲۴ ساعت پس از کاشی کاری انجام داد .

نکات ایمنی:

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید . مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید .

مشخصات فنی:

شرایط نگهداری:

باید دور از انجماد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

مدت نگهداری:

۹ ماه از تاریخ تولید در بسته بندی اولیه و نگهداری در محل خشک