



KARIZ TILE PASTE S



مشخصات:

ترکیبی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و مسلح شده با الیاف سلولزی است که تنها با افزودن آب به آن چسبی با قدرت چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر آب برای کاشی کاری ایجاد می شود.

EN12004-TYPE D2T مطابق با استاندارد

مشخصات فنی

رنگ:
خاکستری

شکل ظاهری:
پودری

زمان اجرا:
۶۰ دقیقه پس از اختلاط با
توجه به دما

وزن مخصوص ظاهری:
۰/۰۲ کیلوگرم بر لیتر

فواید:

- غیر سمی
- چسبندگی بالا
- سهولت استفاده و کارآیی بالا
- چسبندگی عالی به سطوح کاشی های قدیمی
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی
- مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان
- اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتونی و حتی ملاتهای آهکی
- ایجاد پیووند پروف و مقاوم در برابر آب و قابلیت استفاده در استخراج آب
- قابلیت استفاده بجای چسب کاشی خمیری که از لحاظ اقتصادی بسیار مغرون به صرفه تر می باشد.
- با توجه به وجود الیاف سلولزی از ترکهای مویی سطح جلوگیری کرده و در نتیجه امکان کنده شدن کاشی از سطح را در حد بالایی کاهش می دهد

میزان مصرف: هر یک کیلوگرم چسب کاشی پودری سطحی معادل ۰/۰۷۵ تا ۰/۰۲۵ متر مربع را با ضخامت ۳ تا ۴ میلیمتر می پوشاند.

بسته بندی



Bag

نسبت اختلاط:

۰/۰۲۵ تا ۰/۰۲۲ درصد وزن چسب کاشی به آن آب اضافه شود.

میانگین ۱۰ کیسه برای هر لیتر آب ۰/۲ کیلوگرمی

میانگین ۲۰ کیلوگرمی برای هر لیتر آب ۴/۶ کیسه



KARIZ TILE PASTE S

روش مصرف:

آماده سازی، سطح:

سطح باید محکم، تمیز و عاری از غبار، جریس و یا ذرات سست باشد. علاوه بر این باید اطمینان حاصل شود که کاشی‌ها تمیز و فاقد آلدگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد. برای چسبندگی بهتر پیشنهاد می‌شود که کاشی‌های دیواری پیش از کاشی کاری کامال اشایان (زنجاب) شوند.

مختلاطات

مهم بزینید تا مخلوطی کلخواخت و بدون کلوخ بدست آید. خمیر را به اندازه ای آماده کنید که تمامی آن در مدت ۶۰ دقیقه مصرف شود.

二三

با استفاده از یک ماله با کارکد دندانه دار چسب آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بتی یا کاشی های پلیمری بمالید. در مرحله باید چسب را روی مساحتی پمایل که بتوانید آنرا در مدت ۱۵-۳۰ دقیقه کاشیکاری کنید. کاشی را به آرامی به چسب نگذارید. برای چسبندگی بهتر کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهد. بسته به نوع و اندازه کاشی درزهای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگیرید. در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که چسب کاشی درز بین کاشی ها را پر نکند و درز کاشی درزهای دارای نصف ضخامت کاشی جای دوغاب کاری داشته باشد. دوغاب کاری درزها را میتوان ۴۲ ساعت پس از کاشی کاری
۹۱

نکات ایمنی:

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غلر آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید.
در صورت آلوده شدن چشم یا پوست با این ماده محل الوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید.
قدام اضطراری: اراد آب را خاکردن.

