



# KARIZ TILE PASTE



## مشخصات:

ترکیبی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و مسلح شده با الیاف سلولزی است که تنها با افزودن آب به آن چسبنده با قدرت چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر آب برای کاشی کاری ایجاد می شود.

## موارد مصرف:

- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب سنگ، سرامیک و موزائیک بر روی انواع سطوح

## فواید:

- چسبندگی بالا
- سهولت استفاده و کارآیی بالا
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی
- مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان
- اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتونی و حتی ملاتهای آهکی
- قابلیت استفاده بجای چسب کاشی خمیری که از لحاظ اقتصادی بسیار مقرن به صرفه تر می باشد.
- با توجه به وجود الیاف سلولزی از ترکهای موبای سطح جلوگیری کرده و در نتیجه امکان کنده شدن کاشی از سطح را در حد بالایی کاهش میدهد.

**میزان مصرف:** بازای هر متر مربع ۵/۲ الی ۴ کیلوگرم  
**نسبت اختلاط:** میانگین ۵-۵/۴ لیتر آب برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی

## مشخصات فنی

رنگ:  
خاکستری

شکل ظاهری:  
پودری

زمان اجراء:  
۶۰ تا ۹۰ دقیقه پس از اختلاط  
با توجه به دما

وزن مخصوص ظاهری:  
۱/۵ ± ۰/۰۲ کیلو گرم بر لیتر

## بسته بندی



Bag



## KARIZ TILE PASTE

## مشخصات فنی:

## روش مصرف:

## آماده سازی سطح:

سطح باید محکم، تمیز و عاری از غبار، چربی، گریس و یا ذرات سست باشد. علاوه بر این باید اطمینان حاصل شود که کاشی ها تمیز و فاقد آلودگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد. برای چسبندگی بهتر پیشنهاد می شود که کاشی های دیواری پیش از کاشی کاری کاملاً اشیاع (زنجب) شوند.

## شرایط نگهداری :

باید دور از انجماد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

## بسته بندی :

کیسه های ۱۰ و ۲۰ کیلوگرمی

## مدت نگهداری :

۹ ماه از تاریخ تولید در بسته بندی اولیه و نگهداری در محل خشک

## طریقه اختلاط:

مقدار آب مورد نیاز (۱۸ تا ۱۹ درصد وزن پودر) را به چسب کاشی پودری اضافه کنید. خمیر حاصل را به مدت حداقل ۳ دقیقه بهم بزنید تا مخلوطی یکنواخت و بدون کلخه بdest آید. خمیر را به اندازه ای آماده کنید که تمامی آن در مدت ۶۰ دقیقه مصرف شود. پس از اختلاط از افزودن آب اضافی و سایر اجزا بپرهیزید.

## روش اجراء:

با استفاده از یک ماله یا کاردک دندانه دار چسب آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بتنی بمالید. در هر مرحله باید چسب را روی مساحتی بمالید که بتوانید آن را در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کاشیکاری کنید. کاشی را به آرامی به چسب فشار دهید. برای چسبندگی بهتر کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. بسی به نوع و اندازه کاشی درزهای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگیرید. در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که چسب کاشی درز بین کاشی ها را پر نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت کاشی جای دوغاب کاری داشته باشد. دوغاب کاری درزها را می توان ۲۴ ساعت پس از کاشی کاری انجام داد.

## نکات ایمنی:

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید. در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.

