



KARIZ TILE



مشخصات:

کاریز تایل، ملات بند کشی یک جزئی پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر و مقاوم در برابر آب و مناسب استفاده در مناطق گرم‌سیری است.

موارد مصرف:

کاریز تایل را می‌توان برای پر کردن درز بین سرامیک، موزائیک، مرمر، سنگ، آجر و کاشی کف بکار برد.

فواید:

- در برابر آب مقاوم است.
- در مقابل شوینده ها مقاوم است.
- چسبندگی عالی به کتاره های کاشی دارد.
- پس از اختلاط، زمان قابل کارکرد مناسبی دارد.
- پس از عمل آوری (روزه ۲۸) کاملاً سخت و پایا است.
- اجرای آن آسان است، تنها لازم است آب به آن اضافه شود.
- با استفاده از رنگ دانه ها می‌توان رنگ دلخواه را بدست آورد.
- متراتم و توپر است، سطح آن کاملاً صیقلی است و جرم نمی‌گیرد.

میزان مصرف: هر یک کیلوگرم چسب کاشی پودری سطحی معادل ۳۷۵ / ۰ متر مربع را با ضخامت ۳ میلیمتر می‌پوشاند.

نسبت اختلاط: میانگین ۵-۵ / ۴ لیتر آب برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی

مشخصات فنی

رنگ:

سفید، رنگ دلخواه را می‌توان با استفاده از رنگدانه مناسب به دست آورد.

نوع:

پودر سیمانی اصلاح شده با پلیمر

نسبت اختلاط:

آب به پودر: ۱ به ۳

بسته بندی:

کیسه های ۵ و ۱۰ کیلوگرمی

حجم:

۱/۴ کیلوگرم بر لیتر (پودر متراتم نشده)
۱/۹ کیلوگرم بر لیتر (خمیر تازه)

بسته بندی



Bag



KARIZ TILE

روش مصرف: آماده سازی سطح:

سطوح کاشی های با عاری از چربی، گرد و غبار، رنگ یا هر الودگی دیگری باشد. پیش از شروع عملیات بند کشی باید کاملاً اطمینان حاصل شود که جسب تابل فیکس که برای چیزداندن کاشی با سرامیک بکار رفته است مقاومت لازم را بدست آورده باشد. الودگی ها و درات مست داخرا، راه به کمک یک قلم چوبی، خارج کنید و سپس درزها را با یک اسفنج خوب، کاملاً تمیز کنید.

مقدار مصرف:

طريقه اختلاط:

وشتا

ملات آماده شده را با یک کارکد لاستیکی روی درزها بمالید و درزها را کاملاً پر کنید. مقابله اضافی را با کارکد و بصورت موبور از روی درزها بردازید. منتظر بمانید تا تایل گروت نشست کند سپس دوباره روی آن ملات بمالید. پس از اجرا مدتی باید منتظر ماند تا زمانی که وقتی با انگشت روی ملات فشار می‌آورید فرو نزود و به انگشت نچسبد. ۱۵ الی ۲۰ دقیقه)، در این موقع مقداری آب روی ملات پیاشید و یا یک استفچ نم دار ملات اضافی را از روی کاشی با سرامیک پاک کنید سپس استفچ را دور انگشت پیچیده و روی درز را به شکل دلغوه در آورید.

نکته میهم:

حداقل دمای اجرای تابا، گروت 5°C می باشد.

سی، از آنکه خمیر تابا، گروت آماده شد به آن پودر یا آب اضافه نکنید.

برای استفاده از رنگدانه (بیگمنت) ابتدا آنرا در آب مصرفی حل کنید و سپس بودر را به آن بفرازد.

نکات ایمنی:

پیش‌بینی‌های ایمنی: با توجه به پایه سیمانی بودن این ماده در صورت تماس با چشم و پوست ممکن است ایجاد حساسیت کند.

در صورت تماس، محا، مورد نظر را با آب تمیز کاملًا شویید.

مسائل زست محیط؛ مقداره اضافی، آب و چاه نیز بده.

مسنومیت: غیر سمه است.

خط و نقاش

مشخصات ازنه شده بینیت قابل استفاده، وقایت و بروز پوکان داشت مخصوصات می باشد پا به قوه به اینکه مخصوصات بیننده خود را کارشناسان این شرکت موزد است نهاده فرموده که بگذارد این کمپین را برای همیاری خود معرفی کند اما اینکه

