



KARIZ GROUT EG314



مشخصات :

گروت EG314 گروت اپوکسی سه جزئی فاقد حلال و خود ترازوشونده (Self level) است. برای گروت ریزی در گستره وسیعی از کارها که انتظار تحمل بارهای ایستا و متحرک مد نظر است به کارمی رود.

موارد مصرف :

- گروت EG314 با استفاده از رزین های اپوکسی خاص و دانه بندی مناسب تولید می شود و قابلیت گروت ریزی آسان در فضاهایی با ضخامت ۱۰ تا ۵۰ میلی متر را دارد.
- برخی از موارد کاربرد آن به شرح زیر است:
- پرکردن سازه های حفره ها و سوراخ های بتون
- گروت ریزی در فضاهای محدود زیر صفحه ستون ها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی که دارای بارهای ثابت و متحرک هستند
- نصب کابل های انتقال و پایه جرثقیل
- نصب پیچ و میلگرد در بتون

فواید:

گروت EG314 محصولی است که مزایای بسیاری به کاربر ارائه می دهد.

- چسبندگی عالی به بتون، فولاد و بیشتر مصالح ساختمانی
- کسب مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی عالی
- پایداری شیمیابی عالی
- پایداری عالی در برابر بارهای ثابت و متحرک سازه ها
- اختلاط و اجرای آسان
- بوی ناچیز و ایمن برای کاربران
- روانی بسیار خوب حتی در فضاهای محدود و لایه های نازک
- در حین سخت شدن جمع شدگی ندارد.
- باعث خوردگی آرماتورها نمی شود.
- نیاز به پاییم ندارد.

مشخصات فنی :

رنگ : (دغاب خاکستری رنگ) پس از اختلاط

جزء A : شفاف

جزء B : کهربایی

جزء C : پودر خاکستری کمرنگ

نسبت اختلاط :

A : B : C = ۳ : ۱ : ۱۶ وزنی

وزن مخصوص مخلوط :

۱/۹۵ کیلوگرم در لیتر در ۲۵ درجه سانتی گراد

۱/۱ کیلوگرم در لیتر

۱/۰۵ کیلوگرم در لیتر

۱/۵۵ کیلوگرم در لیتر

بسته بندی :



Drum
(A + B)



Bag

KARIZ GROUT EG314

مشخصات فنی :

آماده سازی سطح:

سطح زیرکار بایستی سفت و عاری از ذرات سست باشد. گرد و خاک، شیرابه سیمان، روغن، گریس، ماده عمل آوری، چربی‌ها، مواد تجزیه‌شونده، و دیگر موادی که باعث عدم چسبندگی می‌شوند را از روی سطح تمیز کنید. آماده سازی سطح می‌تواند به روش‌های پاششی، ساب یا زبرکردن انجام شود. سطح تماس بایستی قبیل از گروت ریزی کاملاً خشک باشند.

طریقه اختلاط:

برای اختلاط یک بسته استفاده از یک دریل دورکنند(حداکثر ۳۰۰ دور در دقیقه) بجهز به یک همنز مناسب توصیه می‌شود، ابتدا جزء A را به جزء B اضافه کرده و بهمدمت ۲ دقیقه مخلوط کنید. اختلاط را تا زمانی که رگه‌های ننگی ناپدید شده و مخلوطی پیکواخت بددست آید ادامه دهید. سپس جزء C را در حالی که هم‌زدن ادامه دارد به آرامی به آن اضافه کنید تا مخلوطی همگن بهدست آید. از ورود هوا به داخل مخلوط در حین هم زدن جلوگیری شود.

روش اجرا:

قبل از ریختن فرست دهید تا هوای احتمالی محبوس شده در مخلوط خارج شود. گروت را در محل آماده شده از سمتی بریزید که کمترین فاصله را طی کنند. برای طی کردن فواصل بیشتر لازم است گروت را از ارتفاع بالاتری بفریزید تا فشار لازم برای حرکت آن تأمین شود. اطمینان حاصل کنید که فضای گروت ریزی بهطور کامل مسدود نباشد و منفذی برای خروج هوا وجود داشته باشد. گروت ریزی را همواره بهطور پیوسته از یک سمت انجام دهید. اگر ضخامت گروت ریزی از ۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد، آنرا در لایه‌های متعدد انجام دهید. لایه بعدی ۶ ساعت پس از اتمام اجرای لایه قبلی انجام شود.

مقادیر مصرف مواد :

هر ۲ کیلوگرم گروت EG 314 در حدود ۱ لیتر ملات می‌باشد.

محدودیت ها :

گروت 314 را در دمای کمتر از ۵ + درجه سانتی گراد اجرا نکنید.
گروت 314 را با حلal رقیق نکنید زیرا باعث افت مقاومت آن می‌شود.

تمیز کردن ابزار:

ابزار و وسائل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با حلal پیشنهادی قابل شستشو هستند. مواد سخت شده فقط به روش‌های مکانیکی پاک می‌شوند.

نگهداری :

محصول را به دور از تابش خورشید بر روی پالت نگهداری و آنرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنید. در ظروف اصلی باز نشده ماندگاری این محصول ۲۴ ماه است.

بسته بندی:

در بسته بندی ۲۰ کیلوگرمی (مجموع اجزا) عرضه می‌شود.

نکات ایمنی:

این محصول ممکن است باعث آسیب پوستی شود، در هنگام کار از وسائل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و لباس کار استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بلا فاصله موضع را با آب گرم فراوان شستشو دهید و به درمانگاه مراجعه کنید.



پایداری چسبندگی:
۱۵ مکاپاسکال (بنن کنند می‌شود)

مقاومت فشاری:
۹۵ مکاپاسکال (پس از ۷ روز)

مقاومت کششی:
۱۵ مگاپاسکال (پس از ۷ روز)

مقاومت خمی:
۳۰ مکاپاسکال

دمای بپره برداری:
۳۵ - تا ۶۵ + درجه سانتی گراد

سخت شدن نهایی:
۷ روز (در ۲۵ درجه سانتی گراد)

زمان کارایی:
۸۰ دقیقه (در ۲۵ درجه سانتی گراد)