



Kariz Paint 550

مشخصات:

Kariz Paint 550 یک پوشش یک جزئی حاوی حلال بر پایه رزین آکرلیک است.

موارد مصرف:

پوشش بدون رنگ آن پس از خشک شدن یک سطح شیشه ای و شفاف پدید می آید و برای نوسازی و محافظت سطوح بتنی با سنگدانه نمایان مناسب است.
پوشش نهایی آن پس از خشک شدن به صورت یک پوشش یکپارچه در می آید و در رنگ های گوناگون موجود است.
برای محافظت و زیباسازی نماها و دیگر اعضای ساختمانی بکار می رود.

فواید:

- اجرای آن آسان است.
- به سرعت خشک می شود.
- جذب آب را کاهش می دهد.
- بخار آب را یخوبی از خود عبور می دهد.
- مقاومت بسیار خوبی در برابر عوامل جوی دارد.
- محافظ بسیار خوب در برابر پدیده کرناسیون است.
- مقاومت بسیار خوبی در برابر زردشدگی و شوره زدگی دارد.
- چسبندگی بسیار خوبی به سطوح سیمانی دارد.



مشخصات فنی

رنگ:

شیشه ای ، سفید ، سایر رنگ ها در صورت درخواست ، قابل تولید است.

نوع:

اکرلیک

زمان خشک شدن:

سطحی کمتر از ۵ ساعت و کامل ۱۲ ساعت

وزن مخصوص ظاهری:

۱/۴۵ ± ۰/۰۵ kg/lit

حجم ذرات جامد:

" رنگی " : حدود ۴۵%

شاخص مقاومت در برابر نفوذ

بخار آب:
حدود ۱۲/۰۰۰

بسته بندی



Galon



Drum

Kariz Paint 550

کاربرد:

میزان پوشش :

ضخامت فیلم خشک شده برای دو لایه پوشش با مقدار مصرف 0.2 kg/m^2 حدود 130 میکرون (0.13 mm) می باشد.

آماده سازی سطح:

سطح زیرین باید محکم، عاری از ذرات سست و شکننده، و عاری از گرد و غبار و هر گونه کثیفی باشد. لکه های چربی و روغن باید کاملاً زدوده شوند.

روی ملات های تعمیراتی را باید حداقل 5 روز پس از اجرای آنها با Kariz Paint 550 پوشش داد. محدودیت ها:

حداقل دمای اجرا و سطح زیرین: 5°C

حداکثر دمای اجرا و سطح زیرین: 30°C

در تابش مستقیم آفتاب اجرا نکنید.

در دماهای بالا، از اجرا کردن روی سطح بتنی که پوشش پرایمر بر روی آنها اجرا نشده باشد اجتناب کنید.

روش مصرف:

Kariz Paint 550 را می توان با استفاده از قلم مو یا غلطک ریز بافت بر روی سطح اجرا کرد. در صورت استفاده از اسپری، لازم است که 7% آب به آن افزوده شود.

دما	بین لایه ها	مقاوم در برابر باران	خشک شدگی سطح	مقاومت در برابر بارندگی
10°C	حدود ۸ ساعت	حدود ۹۰ دقیقه	-	-
20°C	حدود ۵ ساعت	حدود ۶۰ دقیقه	حدود ۲۰ دقیقه	حدود یک ساعت
30°C	حدود ۳ ساعت	حدود ۳۰ دقیقه	-	-

دستورات ایمنی :

پیش بینی های ایمنی: از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید. در جاهایی که تهویه نامناسب است از ماسک روی دهان و بینی استفاده کنید.

مسائل زیست محیطی: مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.

مشخصات فنی

شرایط نگهداری:

در شرایط خنک و بدون رطوبت نگهداری شود.

بسته بندی:

بشکه های 220 لیتری و 20 لیتری

مدت نگهداری:

24 ماه پس از تولید به

شرایط نگهداری در بسته

بندی اولیه و باز نشده

مقاومت کششی نهایی:

550%

مقاومت کشسانی:

$2/5$ مگاپاسکال

مقاومت حرارتی:

185°C

اشتعال پذیری:

پایه آب