

مشخصات:

Kariz Epoxy 952 پوشش اپوکسی با قابلیت خشک شدن سریع و مقاوم در برابر رطوبت و مواد شیمیایی که پس از خشک شدن چسبندگی فوق العاده‌ای به سطوح فلزی و بتنی پیدا می‌کند.

موارد مصرف:

Kariz Epoxy 952 بمنظور حفاظت از سازه‌های ذیل مناسب می‌باشد.

- بتنی، مخازن ذخیره آب، فونداسیون‌های بتنی،
- ستونها، دیواره‌های حائل کانالها،
- زیرزمینها، تانکها، و حوضچه‌های فاضلاب و آبهای صنعتی

فواید:

Kariz Epoxy 952 یک ماده دو جزئی می‌باشد. دارای قابلیت چسبندگی خوب بروی سطوح بتنی و اجرای آسان می‌باشد.

مشخصات فنی:

رنگ:	شفاف، طوسی، سفید
نوع:	رزین اپوکسی پلی آمین
زمان خشک شدن:	سطحی کمتر از ۵ ساعت و کامل ۱۲ ساعت
وزن مخصوص ظاهری:	1/4 ± 0.02 kg/lit
ضخامت فیلم خشک:	۲۵۰-۵۰۰ میکرون
تجهیزات کاربرد:	قلم مو-غلطک-اسپری
مواد جامد وزنی:	۸۰-۸۲٪ (ASTM D2369)
مواد جامد حجمی:	۶۷-۶۹٪ (ASTM D2697)
شرایط نگهداری:	در محیط خشک و دمای حداکثر ۳۵°C
بسته بندی:	بشکه، سطل
مدت نگهداری:	۶ ماه پس از تولید به شرایط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده

تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، تقاطع ملک،

ساختمان شماره ۲، واحد ۴۰۲

+۹۸ ۲۱ ۸۸ ۴۰ ۶۰ ۹۹

info@Epaflex.ir

www.KarizChemical.com

www.Epaflex.com



کاربرد :

میزان پوشش :

سطوح سیمانی و بتنی : $400, 600 \text{ gr/m}^2$ میکرون

روش مصرف :

آماده سازی سطح: سطح باید خشک، تمیز، و عاری از چربی و روغن باشد. ذرات ماسه سست را بوسیله جاروی دستی یا برقی از روی سطوحی که دانه دار شده اند جمع آوری کنید.

اختلاط: قبل از اختلاط ابتدا جزء A را کاملاً بهم بزنید سپس اجزاء A و B را به نسبت‌های صحیح با هم مخلوط کرده و با یک همزن برقی (۳۰۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه) بطور کامل بهم بزنید.

زمان اختلاط حداقل ۱ دقیقه است تا مخلوطی کاملاً یکنواخت بدست آید.

روش اجراء: مواد مخلوط شده و آماده را به بوسیله قلم مو، غلطک یا اسپری بر روی سطح اجراء نمایید تا لایه ای یکنواخت و ضخامت مورد نظر بدست آید.

در هنگام مصرف از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل نمایید. در محل سرپوشیده مصرف نشود.
پس از استفاده، کلیه وسایل و ابزار آلات را با تینر تمیز کنید. در هنگام استفاده از عینک و دستکش استفاده شود.

نکات ایمنی :

در صورت تماس با پوست با محصول رزین زدای استاندارد و تمیز کننده پوست تمیز نمایید و سپس با آب و صابون بشوئید.

در صورت تماس با چشم یا مخاط‌های تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.

از قرار دادن این ماده در معرض آتش و یا استعمال دخانیات خودداری کنید. حمل و نقل بی خطر می باشد.

تهران، خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، تقاطع ملک،

ساختمان شماره ۲، واحد ۴۰۲

+۹۸ ۲۱ ۸۸ ۴۰ ۶۰ ۹۹

info@Epaflex.ir

www.KarizChemical.com

www.Epaflex.com

