



# Kariz Grout 500



## مشخصات:

Kariz Grout 500 محصولی است پودری متشکل از سیمان پرتلند، فیلرهای دانه بندی شده و افزودنی های شیمیایی و آماده مصرف که تنها با افزودن آب، ملات سخت بدون انقباض و پر مقاومت با خاصیت روانی بدست می آید. این محصول جمع شدگی خمیری مرتبط با دوغاب های سیمانی را به خوبی جبران می کند.

## مشخصات فنی

رنگ: پودر خاکستری رنگ

وزن مخصوص پودر خشک: ۱/۸ Kg/lit

وزن مخصوص گروت تازه: ۲/۲ Kg/lit

مقدار آب اختلاط: ۲/۵ تا ۳/۵ لیتر برای هر کيسه ۲۵ کیلوگرمی

مقاومت فشاری: ۴۵ مگا پاسکال ۷ روزه ۲۰ مگا پاسکال ۲۸ روزه

مقاومت خمی: ۷ مگا پاسکال ۲۸ روزه

## موارد مصرف:

- پارکینگ ها
- کف سالن ها
- کف محوطه های کارگاهی
- همسان سازی سطوح بتنی

## فواید:

- سهولت اختلاط با آب
- مقاومت اولیه ونهایی بسیار بالا و نفوذ پذیری کم
- روانی خوب
- بدلیل ابساط باعث حذف انقباض و افت گروت در حالت پلاستیکی می شود
- مقاوم در برابر سایش



**Kariz Grout 500****کاربرد:**

سطح زیر کار؛ سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه ذرات سست، روغن، گرسنگ باشد. پس از تمیز نمودن سطح بتن و قبل از اجرای ملات سخت، باید سطح بتن را با استفاده از لایه رابط بر پایه استایرن بوتادین (datex، پودر سنگ، سیمان سفید و آب) و یا لایه رابط بر پایه اپوکسی (Kariz Epoxive B 132) آماده نمود.

قبل از خشک شدن لایه رابط می بایست ملات سخت کننده بروی آن اجرا گردد.

- قالب بندی باید کاملاً آب بند باشد.
- برای اختلاط بهتر است ازمیکسرهای مکانیکی استفاده شود.

**مشخصات فنی****شرایط نگهداری :**

به دور از تابش مستقیم آفتاب و  
انجماد در دمای بین ۵°C تا ۳۵°C در  
جای خشک نگهداری گردد.

**بسته بندی :**  
کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

**مدت نگهداری :**  
۱۲ ماه پس از تولید به شرایط نگهداری  
در بسته بندی اولیه و باز نشده

**طریقه اختلاط :**

ابتدا داخل مخلوط کن را با آب سرد مرطوب کرده و اطمینان حاصل نمایید که آب موجود به طور کامل تخلیه شود. سپس مقدار آب لازم را به دقت اندازه گیری نموده و داخل مخلوط کن بریزید، پودر را به آرامی به آن اضافه نموده و به مدت ۴ دقیقه با همزن برقی با دور پائین (حداکثر ۵۰۰ دور بر دقیقه) هم بزنید تا به یک روانی یکنواخت دست یابد. ملات آماده شده می بایست در مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.

- می توان تا ضخامت ۱۰۰ میلی متر، در یک مرحله، ملات سخت را اجرا نمود.
- ملات سخت باید حتماً بصورت پیوسته و بدون توقف باشد.

**عمل آوری :**

برای این منظور کلیه سطوح باز را پس از اتمام گروت ریزی با گونی و یا پارچه نخی کامل پوشش داده و آنرا خیس نگه دارید و یا از ماده عمل آوری استفاده نمایید.

**نکات ایمنی :**

در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئید. در صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافصله به پزشک مراجعه کنید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید. زیر نظر آین نامه های بهداشت غیر سمی است.